



Auto Recambios Ruiz, SL

ARRUIZ - SEPIOLITA - ARENA ABSORBENTE SACO 20K.

Sepiolita 20/80

SEPIOLITA 20/80

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS / PHYSICO- CHEMICAL PROPERTIES

Tolerancia/Tolerance

DENSIDAD APARENTE / BULK DENSITY (NF T 73-405).....	690 g/l +/- 10%
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION (NF V 19-002).....	105 % +/- 10%
ABSORCIÓN DE ACEITE / OIL ABSORPTION (NF V 19-002).....	85 % +/- 10%
ABSORCIÓN DE GASOIL / DIESEL OIL ABSORPTION (NF V 19-002).....	73 % +/- 10%
HUMEDAD / MOISTURE.....	0,84 mm a 0,149mm